



## Ficha Técnica de Producto.

Tipo de Papel: FOTOBOND BCO

Cliente: LÍNEA

Peso Base: 75 g/m<sup>2</sup>

Uso: Fotocopiado en alta velocidad, impresión offset, láser, digital,  
ink jet, escolar y oficinas

Características	Unidad	Método	Objetivo	Min.	Max.
Peso Base	g/m <sup>2</sup>	T 410	75.0	72.0	78.0
Calibre	0.001"	T 411	4.00	3.80	4.20
Espesor	micra	T 411	102.0	97.0	107.0
Humedad	%	T 412	4.0	3.5	4.5
Area Sucia	ppm	T 437			6.0
Opacidad	%	T 425	88.0	86.0	
Blancura Tappi	%	T 452	90.0	87.0	93.0
Blancura ISO	%	M1-D50	95.0	93.0	97.0
Blancura CIE	%	M1-D50	125.0	121.0	129.0
Tono XRite	L*	CIE L*a*b ISO 11475	94.0	93.0	95.0
Tono XRite	a*		1.6	1.1	2.1
Tono XRite	b*		-6.0	-6.5	-5.5
Encolado HST	s	T 530	150.0	100.0	400.0
Ceras Dennison L.T.	CWSN	T 459	16.0	14.0	18.0
Ceras Dennison L.F.	CWSN	T 459	16.0	14.0	18.0
IGT Pick	cm./seg.	T 514			
Whiteness Ganz	X-RITE	Ganz	146.0	139.0	153.0

File: 0331 2100000019 28-May-16

La vigencia de este Documento será por 6 meses a partir de la fecha de su emisión.

Ing. Alfredo Castillo H.

Ejército Nacional # 1130, Piso 9

Col. Los Morales Polanco México D.F. 11510

Tel. (55) 26 29 91 08