



Examen físico	Physical Test	Test Method	Basic-Weight (g/m ²)						
Tipo de prueba	Kind of Test	Reference	120	150	180	200	216	230	270
Gramaje, g/m ²	Grammage, g/m ²	T410 om-98	120 ± 4%	150 ± 4%	180 ± 4%	200 ± 4%	216 ± 4%	230 ± 4%	270 ± 4%
Espesor, µm	Thickness, µm	T411 om-97	151 ± 5	183 ± 5	215 ± 5	235 ± 6	250 ± 6	268 ± 6	310 ± 7
Lisura, sec/10ml	Smoothness, sec/10ml	T479 om-91	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10
Brillo, %ISO (C/2°)	Brightness, %ISO (C/2°)	ISO 2470-1999	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1
Opacidad, %	Opacity, %	ISO 2471-1999	≥ 97	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99
Cera, °A	Wax Pick, °A	T459 om-93	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16

Es un papel de pasta química especialmente diseñado para proporcionar excelente calidad de impresión y velocidad para resultados superiores de impresión en color.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Rápido tiempo de secado

Alto brillo

Alta suavidad

Excelente Formación del papel

Excelente opacidad

Excelentes cualidades de impresión y velocidad para resultados superiores de impresión en color